



TECHNISCHE INFORMATIONEN FÜR HOMAPAL® HOLZ-KANTEN

Produktbeschreibung

Echtholzkanten aus Schichtfurnier (reconstituted veneer) zum Bekanten handelsüblicher Holzwerkstoffplatten für den Möbel- und Innenausbau passend zur HOMAPAL® Holz-Kollektion.

Produkteigenschaften

Holz ist ein Naturprodukt, seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Furnierkanten können alle natürlichen und holzartspezifischen Merkmale aufweisen.

Technische Daten

Verfügbare Dekore jeweils in glatter Oberflächenausführung:

H10 Ebony Celebes Matt	H14 Nussbaum Versailles Matt	H28 Palisander Mahé Matt
H31 Wengé Manaus Matt	H32 Zingana Matt	H34 Larix Grey Matt
H42 Eiche Gekalkt Matt	H49 Eiche Gotland Matt	H50 Rovere Matt
H51 Grigio Bora Matt	H52 Faggio Matt	H53 Teak Matt

Oberfläche: UV-Lacksystem (auf Acrylatbasis) matt

Vlies-Kaschierung: Hochwertiger Vliesstoff aus überwiegend langfaseriger Zellulose farblich der jeweiligen Holzart angepasst, mit PVAc-Dispersionsleim aufgebracht.

Stärke: 0,5 mm +/-0,1 mm

Breite: 24 mm +/-0,5 mm (weitere Breiten auf Anfrage)

Rollenlänge: 25 m (weitere Rollenlängen auf Anfrage)

Verarbeitung

Die Furnierkanten können mit üblichen Kantenanleimmaschinen mit Schmelz- oder Dispersionsklebstoffen verarbeitet werden. Es ist keine weitere Nacharbeit notwendig. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungshinweise Ihrer Maschinen- und Klebstoffhersteller.

Lagerung

Die Kantenrollen immer vollflächig, waagrecht bei ca. 20°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50-60% lagern. Zur Vermeidung von Verfärbungen die Kantenrollen keiner UV-Strahlung aussetzen. Verunreinigungen durch Leime, Fette, Öle beeinträchtigen die Weiterverarbeitung und sind zu vermeiden.

Umwelt

HOMAPAL® HOLZ-Kanten erfüllen die Anforderungen der Emissionsklasse E 1.

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführten Versuchen, sie sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten vor der Verarbeitung eine gründliche Eignungsprüfung des Produktes durchzuführen. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite. Alle HOMAPAL®-Produkte werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.