

Kährs®

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

TECHNISCHE DATEN

KÄHRS PARKETT, 14 MM

Für Deutschland bis 31. Juli 2010:
Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Industriestraße 8 | D-72411 Bodelshausen
Telefon 0049 - (0) 74 71-700-228/229 | Telefax 0049 - (0) 74 71-700-231
eMail info.de@kahrs.com

Neu für Deutschland ab 1. August 2010:
Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Rosentalstraße 8/1 | D-72070 Tübingen
Telefon 0049 - (0) 70 71-91 93-0 | Telefax 0049 - (0) 70 71-91 93-100
eMail info.de@kahrs.com

Anwendungsbereiche und besondere Eigenschaften

Die 14-mm-Diele eignet sich für eine Vielzahl von Einrichtungen. Der Schwerpunkt liegt dabei im Wohnbereich.

- Formstabil durch klimatisierte Produktionsprozesse.
- Woodloc® -Verbindung.
- Leichtes und schnelles Verlegen durch Präzision bei der Herstellung.
- Hochwertiger Qualitäts-Parkettboden mit langer Lebensdauer.
- In Eiche mit verschiedenen Oberflächen lieferbar.
- Natürliches und individuelles Aussehen durch Rundumfasung, Bürstung und teilw. Used look Optik.
- Wohnfertig mit UV-gehärtetem, mattem Lack, oder Naturöl behandelt, einfach zu reinigen und zu pflegen.

Aufbau

- 1-Stab-Parkett, mit gefasten Stirnstößen im Deck. Woodloc® Verriegelung ringsum.
- Nuttschicht aus gesägtem Holz.
- Zwischenlage aus Sperrholz.
- Unterschicht aus Echtholz furnier.
- Alle 14 mm – Dielen können mit Woodloc® untereinander kombiniert werden. Längs- und Stirnseiten lassen sich jedoch nicht aneinander legen.

Dicke der Nuttschicht

- Etwa 3 mm.

Oberflächenbehandlung

- Wohnfertig lackiert (für trockene Räume mit normaler Abnutzung) mit UV-gehärtetem Matt-Lack auf Polyurethan-/Acrylatbasis (ca. 10° Gardner). Der Lack ist lösungsmittel- und formaldehydfrei. Er ist abriebfest und bewahrt den natürlichen Charakter des Holzes.
- Gebürstete Oberfläche und eine Rundumfase.

Zusätzliche Informationen

- Erfüllung von Klasse E1 bei Formaldehydemissionen.
- Brandverhalten (Brandschutzklasse) Klassifizierung Dfl -s1.
- CE-Guppe 450.

Anforderungen an den Unterboden

Der Unterboden muss trocken, sauber, eben und fest sein. Beachten Sie unsere Anforderungen an den Unterboden. Sie können unsere Broschüre über Anforderungen an die Unterböden und die Fußbodenheizung unter www.kahrs.com herunterladen.

Verlegung

Die Parkettfußböden von Kährs werden schwimmend verlegt. Die Dielen liegen also lose auf dem Unterboden und werden durch Kährs Woodloc® miteinander verbunden. Es ist bei normaler Längsverlegung ein Verschnitt von ca. 2 % einzurechnen.

Wenn der Boden mit Woodloc®-Verbindungen breiter als 12 m ist, muss er mit einer Dehnungsfuge unterteilt werden. Unter den Dielen muss eine schalldämmende Unterlage verlegt werden. Die Dielen können auch auf den Unterboden geklebt werden. Wir empfehlen unseren elastischen 1-K-PU-Klebstoff.

Die Pakete enthalten sortiert Dielen mit Stirnstößen im Deck in 4 Varianten. Öffnen Sie verschiedene Gebinde und verteilen Sie die verschiedenen Muster gleichmäßig.

Fußbodenheizung und Wärmeleitverhalten

Fußbodenheizungen führen zu einer zusätzlichen Austrocknung im Winter und lassen das Holz somit noch mehr schrumpfen. Bei einem kalten und trockenen Klima, z. B. in Schweden, können Fugen zwischen den Dielen entstehen.

Pflege

Unsere lackierten Böden benötigen keine Pflege. Sie finden genaue Informationen zur Reinigung und Pflege in unserer Pflege- und Reparaturanleitung. Sie können diese von unserer Website www.kahrs.com herunterladen.

Feuchtigkeit

Die Holzfeuchte beträgt bei der Anlieferung: 7 ± 2 %.

Gewicht

- 8-10 kg/m².

Verpackung

- Wellpappe Banderolen rundum. (100% recyceltes Papier).
- Polyäthylen-Klima-Schutzfolie (recycelt).

Paketinhalte

Breite	Länge	Stückzahl	m ²
127 mm	1759 mm	6	1,34